

令和8年産備蓄米の政府買入札の入札公告別紙1「入札仕様書」別記2「フレキシブルコンテナの標準規格等」に定める標準規格における本体の仕様ほか、次の全てを満たす本体の仕様と異なるフレキシブルコンテナについては、農林水産省農産局長が特に必要と認めたものとして、備蓄米の政府買入に用いることができることとする。

令和8年3月 13 日

1. 材質がポリプロピレンのもの。
2. 坪量(g/m²)が、以下の数式を満たすデニール値及び打込本数の組合せのもの。

$$(\text{デニール値} \div 9,000) \times (\text{打込本数}^{\text{注1}}) \times 39.37 \geq 196.9 \text{ g/m}^2$$

3. 引張強さ試験(縦及び横方向)による初期強度(破断荷重(N))が、現行の標準規格を満たしたフレキシブルコンテナに係る生地と比較して、同等以上の強度があると証明されたもの。

【参考:坪量一覧表】

※ 黄色の部分が買入れの対象となりうる組合せの例

(単位:g/m²)

		デニール値							
		1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900
(1インチあたりの縦系と横系の合計本数)	24	126.0	136.5	147.0	157.5	168.0	178.5	189.0	199.5
	25	131.2	142.2	153.1	164.0	175.0	185.9	196.9	207.8
	26	136.5	147.9	159.2	170.6	182.0	193.4	204.7	216.1
	27	141.7	153.5	165.4	177.2	189.0	200.8	212.6	224.4
	28	147.0	159.2	171.5	183.7	196.0	208.2	220.5	232.7
	29	152.2	164.9	177.6	190.3	203.0	215.7	228.3	241.0
	30	157.5	170.6	183.7	196.9	210.0	223.1	236.2	249.3
	31	162.7	176.3	189.9	203.4	217.0	230.5	244.1	257.7
	32	168.0	182.0	196.0	210.0	224.0	238.0	252.0	266.0
	33	173.2	187.7	202.1	216.5	231.0	245.4	259.8	274.3
	34	178.5	193.4	208.2	223.1	238.0	252.8	267.7	282.6
	35	183.7	199.0	214.3	229.7	245.0	260.3	275.6	290.9
	36	189.0	204.7	220.5	236.2	252.0	267.7	283.5	299.2
	37	194.2	210.4	226.6	242.8	259.0	275.2	291.3	307.5
38	199.5	216.1	232.7	249.3	266.0	282.6	299.2	315.8	

(注1) 打込本数は1インチあたりの縦系と横系の合計本数とし、縦 15 本・横 15 本の場合の打込本数は 30 本とする。

(注2) 3の証明として、産業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)第 20 条第1項の規定に基づく日本産業規格に準ずる引張強さ試験について、2種類(現行及び使用予定のもの)の生地の試験結果を提出すること。