

熊本県品種「ひのみどり」「夕風」「ひのはるか」「涼風」製品 畳表検査規格表

たみ重子
にあみ



1. 畳表規格

①「ひのみどり」種

(JA商品名/ひのさらさ)

経糸	規格	等級	経糸本数	幅(cm)	切物		原草選別の目安
					長さ	重量	
麻十麻	本間	極	136	95.0(±)0.5	208cm以上	3.00kg以上	139.4cm(4尺6寸)以上
	三六	極	130	91.0(±)0.5	199cm以上	2.80kg以上	136.4cm(4尺5寸)以上
	五八	極	128	89.0(±)1.0	194cm以上	2.50kg以上	130.3cm(4尺3寸)以上
麻十綿	本間	極	136	95.0(±)0.5	208cm以上	2.80kg以上	139.4cm(4尺6寸)以上
	三六	極	130	91.0(±)0.5	199cm以上	2.60kg以上	136.4cm(4尺5寸)以上
	五八	極	128	89.0(±)1.0	194cm以上	2.30kg以上	130.3cm(4尺3寸)以上

注) 耳毛の長さ 本間18cm(±)1cm、三六16cm(±)1cm、五八14cm(±)1cm

②「ひのみどり」特撰

(JA商品名/ひのさくら)

経糸	規格	等級	経糸本数	幅(cm)	切物		原草選別の目安
					長さ	重量	
麻十麻	本間	特撰	136	95.0(±)0.5	208cm以上	2.80kg以上	136.4cm(4尺5寸)以上
	三六	特撰	130	91.0(±)0.5	199cm以上	2.60kg以上	133.3cm(4尺4寸)以上
	五八	特撰	128	89.0(±)1.0	194cm以上	2.40kg以上	127.3cm(4尺2寸)以上
麻十綿	本間	特撰	136	95.0(±)0.5	208cm以上	2.60kg以上	136.4cm(4尺5寸)以上
	三六	特撰	130	91.0(±)0.5	199cm以上	2.30kg以上	133.3cm(4尺4寸)以上
	五八	特撰	128	89.0(±)1.0	194cm以上	2.10kg以上	127.3cm(4尺2寸)以上

注) ①長物は受注生産に限ります。

②耳毛の長さ 本間18cm(±)1cm、三六16cm(±)1cm、五八14cm(±)1cm

③「ひのみどり」「夕風」「ひのはるか」「涼風」


優【特・1・2】

(JA商品名/ひのさやか 原草:ひのみどり)

経糸	規格	等級	経糸本数	幅(cm)	切物		長物		耳毛(cm)
					長さ	重量	長さ	重量	
麻	本間	特等	136	95.0(±)0.5	208cm以上	2.20kg以上	21.3m以上	22.3kg以上	15(±)2
		1等	"	"	"	2.00kg以上	"	20.3kg以上	15(±)2
	三六	特等	130	91.0(±)0.5	199cm以上	2.10kg以上	20.5m以上	21.3kg以上	13(±)2
		1等	"	"	"	1.90kg以上	"	19.3kg以上	13(±)2
	五八	特等	128	89.0(±)1.0	194cm以上	1.90kg以上	20.0m以上	19.3kg以上	12(±)2
		1等	"	"	"	1.75kg以上	"	17.8kg以上	12(±)2
綿	本間	特等	136	95.0(±)0.5	208cm以上	2.00kg以上	21.3m以上	20.3kg以上	15(±)2
		1等	"	"	"	1.85kg以上	"	18.8kg以上	15(±)2
		2等	"	"	"	1.70kg以上	"	17.3kg以上	10(±)2
	三六	特等	130	91.0(±)0.5	199cm以上	1.90kg以上	20.5m以上	19.3kg以上	13(±)2
		1等	"	"	"	1.75kg以上	"	17.8kg以上	13(±)2
	三六	2等	"	"	"	1.60kg以上	"	16.3kg以上	10(±)2
		五八	特等	128	89.0(±)1.0	194cm以上	1.75kg以上	20.0m以上	17.8kg以上
	1等		"	"	"	1.60kg以上	"	16.3kg以上	8(±)2
	2等		"	"	"	1.50kg以上	"	15.3kg以上	8(±)2

注) Wも可

原草選別の目安			
品名	長さ(cm)	品名	長さ(cm)
麻糸本間	130cm(4尺3寸)以上	綿糸本間	120cm(4尺)以上
麻糸三六	125cm(4尺1寸)以上	綿糸三六	115cm(3尺8寸)以上
麻糸五八	120cm(4尺)以上	綿糸五八	110cm(3尺6寸)以上



2. 検査基準

- 染料 土 天然染土100%で、着色剤の使用は禁止する。
- 経糸 糸 ①天然繊維100%の糸を使用。(化繊混紡糸の使用を禁止する)
②熊本県産畳表の印として、又経糸規格適正品としての証しとして必ず県証糸を挿入すること。
③W経糸の本数割合はジュート麻糸:別糸=2:1以上とし、別糸の本数は本間44本・三六42本・五八41本以上とする。
- 品位・色沢 品種「ひのみどり」固有の特性を有するもので元白、先枯れ、変色茎等の混入割合により区分する。
- 仕上げ 仕上げは完全に行ったもので乾燥は水分12%以内であること。織偏等は検査員の判定によりその箇所を差引く。
- 検査印 上記以外のひのみどり製品については検印の表示は行わない。

3. 留意事項

- 畳表の規格の重量基準は各等級毎の下限を示すものである。
- 製品には必ず生産者名、重量、国産表示等を添付すること。
- 選別基準は目安として示してあるが、この他に色調の異なる草は色合せを行ない区分すること。長さの選別基準は、畳表の種類毎の下限を示すもので元白等の程度によって充分吟味し区分するものとする。
- 出荷者は検査に立ち合い、検査員の指導を受けること。
- キズ表や不適格表の返品については、自己責任に於いて処置する。

「ひのみどり」「夕風」「ひのはるか」「涼風」などの登録されたいぐさ品種については、
育成した人の許可なしに利用することが種苗法で禁止されています。

長い年月をかけて育成された品種は産地の大切な財産です。もし県外や国外に品種が流出すれば、実際に損害を被るのは産地のみなさんです。生産者ひとりひとりが種苗法を守って、正規に譲渡を受けたいぐさ種苗を栽培しましょう。

種苗法を守るために

- 登録品種の苗は正規のルート(「ひのみどり」「夕風」「ひのはるか」「涼風」は熊本県い業協同組合)から購入しましょう。
- 自分が作っているいぐさの品種名を確認しましょう。
- 個人での苗のやりとりはやめましょう。

熊本県い業協同組合